19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—8956

Mnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7242-4C ③公開 昭和59年(1984)1月18日

A 61 D 7/00 A 01 K 27/00 A 61 K 9/06

7242—4 C 7012—2 B 7057—4 C

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 9 頁)

③動物用害虫防除組成物及び動物用首輪

20特

預 昭57—119496

@出

額 昭57(1982)7月8日

仍発 明

国田和志

法和

赤穂市目崎832-16

砂発 明 者 野村美治

老

赤穂市坂越3218-12

⑫発 明 者 青木重正

赤穂市正保橋町5-17

⑫発 明 者 西村昭

赤穂市松原町9-14

⑪出 願 人 アース製薬株式会社

赤穂市坂越3218番地の12

個代 理 人 弁理士 三枝英二 外

外2名

明細音

発明の名称

動物用響虫防除組成物及び動物用

首輪

特許請求の範囲

- (1) 常風不揮発性の害虫防除剤主剤 0.1~95重 最多及び触点もしくは軟化点が40℃以上であるワックス状物質の少なくとも1 積 6 ~99.9 転載るを配合してなる動物用害虫防除相成物。
- ② 常陽不揮発性の害虫防除剤主制 0.1~9 5 費 破る及び触点もしくは飲化点が 4 0 で以上であるワックス状物質の少なくとも 1 種 5 ~ 9 9.9 敢後をを配合してなる動物用害虫防除租政物を、吸収性基材に保持させた根蛇物保持試材を用いたことを特徴とする動物用首組。
- ③ 吸収性洗けが类似性を有する高分十発物は、 天然もしくは合成複雑及び之等の不敏物、磁物、 フェルト又は長限経紙毛から選択される特許別 求の範囲第2項に配数の動物用音偏。

発明の詳細な説明

本発明は動物用容虫防除組成物及びこれを用いた動物用首輪その他の動物用意用品に関する。

フェート(ル般名テトラクロルピンホス)等の篇 ・鼠で固体の殺虫主剤を適当な助剤と共に上記と同 譲れ、 馬分子樹脂に練り込み 成形したものが知ら れている。しかしながら上記常昼輝散性の殺虫主 剤を用いた首輪は、これを物物に肝渇させず放鼠 しておいても、開放状態では殺虫主剤が揮散し所 望の段虫効力が失なわれるという 致命的欠陥があ る。また設首翰に用いられる如き常温揮散性の殺 虫主剤は、通常選性の高いものであり、特化上配 DDVPはコリンエステラーゼ阻害作用を有して おり、動物化皮膚炎尊を発症させる危険があり更 に、首輪の脱滑の際、首輪姿面に使出した殺虫主 削が飼主の手指に付磨したり、首輪から攫散する 敷虫主剤のガスを飼主が吸入する毎会が多く、之 声の安全衛生面でも次して満足できるものではな v.

また常温で固体の殺虫主部を用いたものでは、殺虫主剤が成形は内部より炎歯に移行し騒く、有

本実及び上紀体毛への密虫防除列主列の付着核行・
助が相応物を概成する成分の配合割合やこれを保持をせる筋材の視頭により適宜変化させ得、また
響虫防除剤主剤としても常臨不復発性である限り
液体及び固体の区別なく各種のものをいずれも使
増でき、特に低場性で安全性に使れているの、
機切り、特に低場性で安全性に使れているの、
では使用困解とされていたピレスロイド系数虫
対策をも非常に有効に利用できるという新しい。

本発明は上記知見に基づいて完成されたものであり、その貸旨とする所は、常磁不確発性の害虫 防候制主制 0.1~95散量 5 及び撤点もしくは飲化点が40℃以上であるワックス状物質の少なくとも1種 5~999強量 5 を配合してなる動物用售虫助験組成物並びに接相収物を吸収性結材に保持させた根政物保持基材を用いた動物用首報に保

6.

効に利用される割合が少なく、かなり(を)を主剤を基分子側膜に繰り込んでも所領の投出の方式 が発現できないという欠点がある。また該首編も、 その動物への脱層の際首輪表面に使出した殺虫主 副粉末が鋳主の手指に付磨し、安全性の面で好ま しくない。

以下本語明組成物及びこれを用いた首似につき
能述する。

本籍明明成物に利用する常風不輝発性の野虫筋 除剤主刷としては、従来よりこの種類物用資益に 用いられている間体殺虫剛則ちカーバリール、ア ロボクサー及びテトラクロルビンホスは勿顧のこ と、以下に挙げる各種の殺虫剤乃至忌避剤を単独・で又は二種以上傷台して用いることができる。

- (1)ピレスロイド系殺虫剤
 - o 8 アリル 2 メチルシクロベンタ 2 -エン・4 - オン - 1 - イル クリサンテマー ト(一般名アレスリン)
 - o N (8.4.5.6 テトラヒドロフタルイミド) - メチル クリサンテマート(一般名フタル スリン)
 - o 5 ペンジル R フリルメチル クリサン テマート (一般名レスメトリン)
 - O5-プロパルギル-8-フリルメチル クリサンテマート(一般名フラメトリン)
 - o 8 フェノキシベンジル d シス/ トラン ス・クリサンテマート(一般名フェノトリン)
 - 0 8 フェノキシベンジル 2.2 ジメチル R - (2.2' - ジクロロ) ピニルシクロアロバ ンカルボキシレート (一般名ペルメトリン)

ンフォルテ:住友化学工業株式会社報)等。

,(2)有機リン系釈虫剤

- O O, O ジメチル O (8 メチル 4 = トロフエニル)チオフオスフエート(一般名 フエニトロチオン)
- () 4 シアノフエニル (), () ジメチルフ オスフオロチオエート(一般名サイアノック ス)
- o n. n ジェチル n (8 オキソ 2 フェニル 2 H ピリダジン 6 イル)フォスフオロチオエート(一般名ピリダフェンチオン)

(3) 忌进刷

- ロジメチルフタレート
- 0 ジブチルフタレート
- O ジェチルトルフミド
- O 2, R, 4, 5 ピス (d₂ ブチレン) テトラハ イドロフルフラール (一般名MGK I I)

- (R. S)- 2 (4 クロロフエニル)
 R メチルブチレート(一般名フエンバレ
- (R. S)-α-シアノ-8-フェノキシベンジ
 ν 2, 2, 8, 8 テトラメチルシクロプロバン
 カルボキシレート
- 0 1 エチニル 2 メチル 2 ペンテニル 2,2 - ジメチル - 8 - (2' - メチル - i' - プロペニル)シクロプロパン - i - カルポキシレート(一般名ペーパースリン)
- ○上配各化合物の立体及び/父は光学異性体○ アレスリンの立体異性体(商品名ピナミンフォルテ;住友化学工業株式会社製)
- アレスリンの立体・光学異性体 (商品名エキスリン: 住友化学工業株式会社類及び商品名パイオアレスリン; ルセル・ユクラフ社製) ○ レスメトリンの光学異性は (商品名クリスロ
- Oジ-ロープロビル イソシンコメロネート (一般名MGK 8 2 6)
- 0 8 クロロプロピル n. オクチル スルフ オキシド (一般名MGK - 1 2 0 7)
- O 2 ヒドロギシエチル-n-オクチル サルファイド(一般名MGK-874)
- o t プチル フルフエニルジメチルジカーパ メート(一般名M G K - 5 5)
- O ジ・n ブチルサクシホート (一般名DNB S)
- 0 ジメチルカルペイト
- 02 エチルヘキサン 1.8 ジオール
- 012802
- 08-421
- Oピリモジン誘導体(n クロロー 4 アモノ 2.6 ジメチルピリモジン等)
- o ピペリジン勝導体(1- ヘキサノイル ピペ リジン、1- ペンタノイル - 2.6 - ジョチル

ピペリグン乗り

上記效虫剖乃至忌避码点、必要化応じて通常用いたれる各種添加剤を加えて本等明の智虫防除切削として出いることができる。終除切削としては、代表的にはピベロニルブトキサイド、N-ブレイスーム、MGK-264、サイネがリン222、サイネビリン500勢力増強制、クリル酸メタクリレート等の消臭剤、シトロキラール等の番目、24-ジール等の数外のサインフェノン、フェーンサリンフェール等の数外の吸収剤、26-ジーターンヤルブチルーPークのサインできる。

また本発明だおいてワックス状物質としては融点または軟化点がく 0 で以上のものを使用する。 その代数例としては以下のものを例示することが できる。

(1) 天然品。

地口ウ、モンタンロウ、セレシン等。

・(5) 二種以上のワックスの混合物、上配各ワックスの混合物、上記ワックスとポリプテン、ポリエチレン、ゴム等の高分子化合物との混合物。

上記野虫防除 制王嗣とワックス状物質との配合 割合は、前者 0.1~95 直載 6 及び後者 5~99.9 軍氏 6 とされ、これにより本発明所期の効果を奏 し場る。

また本祭明にかかる組成物には、以下に例示するような平均粒子堡が20m以下の粉末を陥归することができ、これにより、上記殺虫州とワックスは物質との進和性及び得られる組収物の接触性を世に改良することができる。

(1) 鉱物银粉末

無水集即、含水集製、建駅アルミニウム、线取 カルシウム等の建設塩、酸化ナタン、アルミナ、 炭配カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグ ミッロウ、カルナウパロウ、キャンデリラロウ、 木口ウ、セラックロク、鯨ロウ、綿ロウ等。

(2) 石油ワックス

パラフインワックス、マイクロクリスタリンワックス 等。

(3) 合成品

ポリエチレンワックス、カーボワックス、塩素 化パラフインワックス、フイッシャー~トロプ シュワックス、ステアロン等のワックス 伏ケト ン; セチルステアレート等のワックス 伏エステ ル; フタルイミド等のワックス 状イミド; その 他シリコンワックス、酸化ワックス等。

(4)その他

セチルアルコール、ステアリルアルコール等の ワックス状アルコール:

ステアリン般、ミリスチン酸等のワックス状態; ステアリン酸アルミニウム、オレイン般カルシ ウム等の金属石ケン;

. ホンウム、クレー、タルク、フジオライト、ゼ オライト答。.

(2)植物質粉末

小发粉等の穀物粉末、デンプン、木粉等。

(3) 动物質粉末

ゼッチン粉末等。

上記粉末の添加量は特に制限はないが、通常等 虫防除剤主剤とワックス状物質との合計 1 0 0 数 量配に対して約20 数量部まで、好ましくは約8 ~10 該量部とされる。

本発明組成物は、上記事出防險領主別、ワックス状物質及び必要に応じ上記粉末を単に混合することにより調解される。この関解はより好ましくはワックス状物質をその融点又は軟化点以上に知然し、この俗融級中に他の配合剤を添加混合することにより実施される。混合機は冷却することにより所銀の太光明動物用事虫防除組成物を収得できる。

上記吸収性を材への物物用害虫防除根収物の保持は、例えば組成物を、これに用いられるワックス状物質の融点又は飲化点以上に加熱して俗胞飲化させ、この確状物を上記抵材に含受、液布または衡下することにより好ましく実飾される。上記にかける組成物の基材への保持値は、上記保持手

を用いても、その分解を上記材料により防止できる利点がある。

また本発明の上記動物用害虫紡除組成物は、上記首為に限定されることなく、他の動物用度用品例えばチョッキ、ネクタイ、サポーター、ボウショの皮服類等に加工して利用することもできる。 之路首輪以外の提用品の作成は、上記首輪と向機にして行なりことができる。

かくして得られる首輪その他のお用品の適用できる動物としては、体毛を有する各種のペット類その他の動物例えば大・箔・彼・リス・カルンである。また之で動物用解用品により防除できる。またしては、イス・カー、オコノミ、ケオプスネズを見しては、イス・オコノミ、ケオプスネズマグニ、ワクモのマドリグニ類等を例示できる。

本発明の物物用害虫肪除租税物及びこれを用いた動物用食輪その他の食用品は、従来公知のそれ

段と共に用いられる組成物の相応、焦すの須以 場られる首輪に要能される専虫防除効果、設効米の特続期間等に応じて適宜に決定される。適需提材(研当り相収物 0.0 6 ~ 0.8 P 提摩の範囲とするのが適当である。

らに比し以下の如色優れた効果を築し得るものである。

(I) 公知の殺虫利主剤を倒脂に練込んだ製品に比し、 該主剤の配合性を削一としても、その有効使用は は顕著に増大され、従つて害虫防除効果が非常に 強力となる。

(2) 製品作成時(作業時)及び製品の不便用時(保存中)における害虫筋除剤主剤の損失が実質的にない。

(3) 適用できる専虫防除 朝主 朝の 種類が極めて広範 であり、特に熱分解、光分解等のおそれのある薬 朝をも有効に利用できる。

(4) 客央防除列主側は、ワックス伏物質により被値されており、その取扱い時間主の手指育への付店がなく、安全性に強めて使れている。

(5) 折期の客虫防験効果が長期に直つて発現されると共に、人為的に裏剤を散布する等の手間を関しない。

以下本発明を見に詳しく説明するため実施例を描げる。

実施例し~ 3 1

下記與「安に示す本発明組成物を所定風呼に俗 般後第2表に示す吸収性基材に保持させとれを切 断、加工して申1.6 cm×長さ60 cm×埋さ0.4 cm の、又は委記する寸法の本発明首給を作成した。 第1岁には上記組成物の組成及び冷融風降条件と 共に、該組成物の異材への保持最及び得られた首 報1本当りの専虫防除引主剤の含有複を併記する。

剪 1 麥

兴施例	践材	組成物及び首輪の製造方法	組成物 の保持 此 (の)	育倫 (本 当りの殺 虫剤師(タ)
1	A	ペルメトリン2名。ステア リルアルコール98名の親 成物を60℃化て熔融含殻 棒。切断・加工	1 2	0. 2 4

実施例	基材	組成物及び貧輪の製造方法	組収物の保持	首領1大 当りの役
#L	16	Access to the second se	a (0)	
7	F	テトラクロルピンフォス 80 4、平均粒子堡 8.5 μの含 水硅酸粉末 8.5 キヤンデ リラロウ?もの相成物を 1.10℃にで常敵含浸検、 切断・加工	7	6.8
8	G	フエンパレレート 0 名。 ミツロウ 9 0 名の組成物を 7 0 でにて俗胎含侵後。切 断・加工	6	0. 6
9	G	ピナミンフォルテ 1 0 名。 ピペロニルプトキサイド 5 名。モンタンロウ 8 5 名の 相成物を 9 0 Cにて俗般含 提後、切動・加工	6	0. 6
10	н	ベルメトリン20番、サイ オピリン222 5番、カス ターワツクスA(ヒマシ硬 化油、日本油脂株式会社卸 175番の根は物を100 でにて解験・過下機、切断 ・加工	10	2
11	I	カーパリール8 56、アサヒメルト + 800 (ポリオレフイン、旭化学会収録式会社制) 5 4 の組成物を160でにて卓越・東布陵、切断・刈工	1.0	9. 5

头筋例	ik st		*a.b.*	-M- 6/1 1 -A-
Ma	16	組成物及び首権の制造方法	組成物の保持 低 (タ)	首輪」本 当りの役 虫削量(タ)
2	A	クリスロンフオルテ2%。 ステアリルアルコール68 %。カルナケパロケ20% の組成物を90°CKで溶験 ・滴下後、切断・加工	12	0.24
. я	В	カーバリール80番。融点 88~70℃の団形パラフ イン67番。サイロイド 244 8番の組収物を 160℃にて容融含浸送。 切断・加工	10	я
4	С	プロポクサー10も、ギャンデリプロウ 80もの組成物を100℃にて軽敵・独布後、切断・加工	1 5	1. 5
Б	D	フェニトロチオン105、 ニッコールワックス -600 (日本ケミカルズ快式会社 型)905の相成物を80 *C化で熔触含浸渍。切断・ 加工	l 6	1. 5
6	E	クリスロンフォルテ20年、 マイクロクリスタリンワツ クスドi-Mic-1084(日本精蝋株式会社製180 毎の組成物を80℃にて将 機合浸後、切断・加工	7	1. 4

製施例	磁材	根収物及び首輪の製造方法	組成物 の保侍 配 (f)	益輪 本 当りの役 虫削散(の)
l 2	I	テトラクロルピンフォス 8 5 5 、カルトフセンほど - 7 6 0 (エチレン称ピコポリマー、東洋智道工製株 式会社製) 5 5 の組収物を 【20℃にて平齢を侵接、 切断・加工	ιn	9. 5
t 8	I	カーパリール95 も、ポリ 塩化ビニル粉末6 もの相成 物を180℃化で学融合長 後、切断・加工	0 1	9. 6
14	J	カーパリール 8 5 6 。 へ キストワックス P A 5 2 0 (ポリエチレンワックス。 へキスト合政株式会社製) 5 6の胡破物を 1 7 0 ℃にて収敝・途布後、切断・加工	6	6.7
15	3	テトラクロルビンホス90 も、平均粒子住ちょの配化 チタン粉末ちも、ブチルゴ ムちもの組成物を120℃ 化て溶験合資後、切断・加 工	6	5. 4
16	j	カーパリール80 年、平均 粒子径20 μのシリカゲル 砂末6年、ポリエチレングリ コール4000(平均分子量 8000)15年の組成物を170 でにて信息を促張、切断。 加工	6	4.8

奥梅刚	H ts Na	相成物及び首編の戦闘方法	相成物の保存 分保存 量 (f)	首権 本 当りの役 虫列献(7)
17	к	シアノフォス206、平均 位子後 0 μの破化マグネ シウム 6 %、サゾールウッ クスけ 1 (川原油化株式会 社製) 7 5 %の組成物を 1 0 0 ℃にて密般含浸渍。 切断・加工	l 4	2.8
18	L	エキスリント0%。酸化ベトロマタムロX-1749 (日本精製株式会社舞) 90%の組収物を70℃に て冬酸含更体。切断・加工	2 0	2
19	М	フェノトリン206、平均 粒子径20μの炭酸カルシ ウム粉末56、ステナリン 使756の組成物を80℃ にて学融合浸染、切断・加工	15	8
20	N	レスメトリント 0 も、スミフイザー B B H (酸化防止 刷、住友化学株式会社製) 1 も、セチルアルコール 89 もの組む物を7 0 でにて存 除合長後、切断・加工	12	1.2
21	c	ビナミンフォルテ20名。原化ワックスのX - 020T(日本情報 作式会社部)80名の相応物を100でにて情報。属下该中2cm × 注さ25cmに切断して厚さ8mm 中2cm ケモ製造幅の連個に形容のにて貼付する	7	1.4

实施例	磁材	組成物及び首輪の製造方法	税成物 の保持 最 (タ)	育翰 (水 当りの紋 虫 司量())
22	C	プロボクサー 0.1 名、ボリエチレンワックス WEISSEN T-40 (日本精製株式会社製) 99.8 名の組織切りを110 で任立25 mm では25 mm では25 mm での中央製作でおりまる 8 mm での中央製作の発明に両行する	7	0.007
28	O	ペーパースリッタのも、平 均粒・10 4 ペントナイトのイントナイトの 4 8 2 1 4 2 2 2 2 4 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 4 2 2 5 2 4 2 2 5 2 5	7	2. 1
24	P	ビリダフエンチオン 0 名 平均粒子径 1.1 µのタルク 5 名。キャンデリラロウ 85 名の根成物を 0 0 ℃にて 水融合径 16 人民 2 2 四個 2 四の牛皮製首輪を 見し込んだもの	10	i
26	٨	ジメチルフタレート 205。 時化ワックスのX-020T (日本精場株式会社製)80 5の母政物を90でにて必 般含長後。切断以工	1 2	0. 2 4

实施例	品材		组成物	首輪し太
As.	/s	相成物及び首輪の製造方法	の保持像 (タ)	当りの役 虫剤量(タ)
26	В	ジェチルトルてミド 8 0 名。 ポリエチレンワックス WEISSEN T・4 0 (日本精線株式会社製)70 名の超成物を100℃にで ぞ越属下後、切断川工	10	8
27	С	ジプチルフタレート 10も、 ジメチルカルペイト 5 も、 インダロン 5 も、カルナウ パロウ 8 0 もの観叹物を 1 0 0 ℃にて容融合疑後、 切断加工	1 6	1. 6
28	D	MGKlll 10%、クリスロンフォルテしちな。 シャンデリラロウ75%の 組成物を90℃にでが配合 浸液、切断以工	1 6	1. 5
29	E	S-421 155 以ビナミンフオルテ 65。モンバルミチン酸グリセロール805の相比物を120 心化で格般断下後。切断加工	7	1.4
ឧព	F	ブチルヒドロチシアニソール10名、プロボクサー1名、ピースワックス896の財政物を80℃にて必販 病下後、切断加工	7	6 8
Яį	٨	ソ-ノルマル-ブチル-サクシ ホート206。QR化ワックス OX - 020T(日本情暖的 對)806の視収物を90 CKT存続含度後、切断加工	6	0. 6

蔡 2 表

基材格	₩	Ħ
A	軟質ポリウンタン発泡体(月 リ塩化ビニル(厚さ R mm)の	学さ2mm)を不透明微質ポ D片面に接層したもの
В	ポリピニルアルコール発泡に質ポリ塩化ピニル(噂さ8m	*(厚さ2m)を不透明軟m)の片面に接附したもの
С	ポリ塩化ビニル発泡体(厚さ 塩化ビニル(厚さ 8 mg)の6	き2mm)を不透明軟質ポリ 両面に接席したもの
D	ポリスチレン発泡体(厚さ) 化ビニル(厚さ8m)の両面	2 mm)を不透明軟質ポリ塩 国化段潜したもの
E	飲質ポリウレタン発泡体(担 牛皮製の犬用首輪の内側に新	
F	ポリピニル発泡体(厚さ!m の猫用首輪の内側に接渡した	*)を伴さ 8.5 mの牛皮剣 +もの
G	不成布(タビルスP - 10(厚さ 8.5 mmの牛皮制の犬用す)収悠石施株式会社型)を 存権の内側に投資したもの
н	不破布(パイリーン845E をぼさ8.5mmの牛皮如の犬月 の	3本パイリーン株式会社的) 首校の内面に接近したも
I	ウール地(エレガンスファ) 社群)を呼さ 8.5 mmの牛皮的 したもの	/ E 3 2 0 旋井毛版株式会 Vの大川首輪の内側に接出

基材化	材	*	
J		- ム三商株式会社類)を厚さ 「輪の内閣に接服したもの	
К		(- 7 2 (市川毛融株式会社製 大用首権の内側に接着したもの	
L		ィン割パンチングカーペットの = ル(厚さ 2 ns) と接着したも	
М	長機維催毛シルファー	K - 50(市川毛織株式会社製	ħ
N	厚さ8ggの羊毛製機フ	r N I	
O	軟智ポリウレタン発泡 ピニル(厚さ0.5 mm)	本 (収さ 2 mm) を 軟質 ポリ 塩化 の片面 に 接着 したもの	٠.
P	内径2cm、内厚0.5mm ープの外側全面に厚さ	の軟質ポリ塩化ビニル製のチコ 1 mmのコール天地を接着	L.

く首輪取付の際の手指への殺虫副付僧をう

上記與施例で現た首輪試料及び第8割に示す比較首輪試料(巾 1.5 cm×長さ60 cm×単さ0.4 cm)を大の前に取り付ける際の手指への検虫副付贈員を定成した。定はは首輪を包装した状態から取り出し大の背に取り付けた後でセトン含長線で両手

鐵 4 岩

BNA	á	较虫 例手指付	设计 (可)
	8	カーバリール	0.007=9
哭	4	プロポクサー	0 =9
椭	6	クリスロンフォルテ	0.002#9
剛	7	テトサクロルピンホス	0.01 🦈
	8	フェンバレレート	0 =4
	9	ピナミンフオルケ	0 🕪
	10	ベルメトリン	0 🕪
	и	カーバリール	5.2 6 ₽
比	Ь	てロポクサー	2.81 =4
較	c	ベルメトリン	5. t 9 🕶
	d	DDVP	7. ħ 2 =9

く生物試験例しる

上記契筋例で得た試料を用いて生物試験を行な つた。即ち犬の首に本発明首輪試料及び比較首輪 試料をとりつける前に、犬の経郎より顕郎にむか を拭き取り抽出やガスクロマトグラフィーにて分析を行立つた。 結果を取り扱ん 示す。

第 8 表

比較試料	製 造 例
ä	ポリ塩化ビニル粉末100部、ジオクチルフタレー ト80部のペースト70もカーバリール806の浪 合物を常法化で硬化
b	上記ポリ塩化ビニルペースト90%。 プロポクサー 10%の混合物を常法化て矮化
С	上記ポリ塩化ビニルベースト90番。ベルメトリン 10番の混合物を常法にて硬化
d	上紀ポリ塩化ビニルペースト90%、DDVPIO 多の混合物を常法化て硬化

つては毛にさからつて皮膚面を異出させイヌノミ20類以上を確認した犬に各首輪試料をとりつけ。 規定日数毎に目視で犬に残存しているノミを数えた。 試験に供した犬は鉢取1.5 ㎏、胸長4.0 cm、 体品 H.5 cmの雄の雑種犬である。 結果を下記第5 番に示す。

第 5 表

突绝例			経	過	B	B			
Ma.	0	1	8	б	7	14	28	56	112
2	#	#	+	+	_	-		-	_
Я	#	#	+	-	-		-	-	_
6	#	+	–	_	_	–	-	-	-
8	#	#	+	–	–	–	-	-	~
9	#	#	+	+	–	-	–	-	_
比较b	#	#	#	#	#	++	#	11+	#

尚安中の各評価記号は失々以下のととを示す。 母… 2 0 頃以上イヌノもが奴存する。

特開昭59~8956(9)

+ … 1 9 ~ 1 0 類イヌノミが残存する。+ … 9 ~ 1 頭イヌノミが残存する。− … イヌノミ検存数 0 頭である。

く生物試験2)

本発明契照例で作成した各試料を用いて忌避別を使用したペット用首倫の効力について試験を行なった。即ち体質約1.5 枚、胸長4.5 cm、体高85 cmの焼の雑種犬2頭を1組として、そのうち1頭にはかり、他の1世校がリートの数を担け、スマを設定して、カーリーの数をせずイスクに移つたり、関係をはずイスクに移った。特別を対したの数を放えた。特別を下安に示した。

装滑した		経		A.E.	4	В	29			
首	鰄	n	L	Я	5	7	14	28	BR	112
実施例	2 4	_	-	+			+	-	_	-
	2 5	-	-	-	+	-	-	-	+	_
	2 7	-	-	-	+		-	-	_	
対	. RK	[-	+	+	+	+	+	#	+	#

尚設中の各記号は第5裏と同一の意味を有する。

(以上)

代理人 弁理士 三 枝 英 二 三流